



# Holzlasur-Mix 262 / 263

Wetter- und wasserfester Holzschutz im Außenbereich.

Dekorativer Holzschutz im Innenbereich.

Offenporig. **Eigene Farbmischmaschine**

Art. **262 außen** „mit Filmschutz gegen Pilzbefall“

Art. **263 innen** „ohne Wirkstoff“

## Anwendungsbereich:

Wetter- und wasserfester, offenporiger Schutz im Außenbereich, mit Filmschutz gegen Pilzbefall. Für saugfähige Untergründe aus Holz: Fenster und Türen außen, Zäune, Pergolen, Dachüberstände, Schindeln, Verkleidungen aus Holz, Holzhäuser. Für dekorative Flächen innen sowie Kinderspielzeuge verwenden Sie bitte die Variante „innen“

## Technische Eigenschaften:

Lasierender, wasserabweisender Anstrich. Wasserdampfdurchlässig. Geprüft nach den Richtlinien des IHD und IFT Rosenheim auf Verfärbung durch Mörtel, Wasserdampfdurchlässigkeit, Verträglichkeit mit Dichtprofilen, Beständigkeit bei Bewitterung. Geprüft auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3. Speichel und schweißecht nach DIN 53160. Nicht geeignet für andauernde, hohe Wasserbelastung. Nicht geeignet für Fußböden.

## Farbton

Siehe Farbfächer Holzlasur MIX

## Inhaltsstoffe:

Holzöl, Ricinenöl, Leinol, Naturharzester, Isoparaffine, Mikrowachs, Zinkoxid, Mineralpigmente, Jodo-propynyl-butyl-carbammat (organische Säure)\*, Blei- und Kobaltfreie Trockenstoffe. VOC-Gehalt 480 g/l. EU-Grenzwert max. 700 g/l (Kategorie "f" ab 2010) \* (für innen ohne organische Säure) Filmschutz nur für Art. 262 außen

## Verarbeitung:

Streichen, rollen, oder spritzen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. Grundierung **außen** mit Art. 150 Holzgrund, Grundierung **innen** mit Art. 220 Grundieröl.

## Trocknungszeit:

Ca. 16 - 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft mit einem Ventilator, auch um Geruchsbildung zu vermeiden. Endgültige Gebrauchs- und Wasserfestigkeit nach Abbinden des Systems! Schonen Sie die neue Oberfläche in den ersten Wochen!

## Gebindegrößen und Verbrauch:

Ca. 60 - 80 ml/m<sup>2</sup> pro Auftrag. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!  
0,75 L reicht für ca 11 qm (Mittlere Reichweite pro Anstrich)  
2,40 L reicht für ca 36 qm "

## Lagerung und Haltbarkeit:

Original verschlossen mindestens 2 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

## Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11.

## Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

## GISCODE:

Ö 60+



Eigene Farbmischmaschine

**Besondere Hinweise:**

Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich, Abweichungen je nach Bild- und Drucktechnik. Charge, Untergrund (Grundierung, Schliff, Holzart) und Auftragsmenge und Auftragstechnik beeinflussen das Farbbild. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab.

**Somit ist ein Probeanstrich mit Farbabweichung unerlässlich.** Unterschiedliche Chargen desselben Farbtones miteinander mischen.

**Gefahrenhinweise:**

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise:**

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält Iodo-2-propynyl- butylcarbamat. (organische Säure: Harnsäurederivat, Buttersäure, Jod). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Wirkstoffgehalt: Iodo-2-propynyl-butylcarbamat <0,6% Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungs-gemäßen Verwertung zuführen.

Mit Produkt getränkte Arbeits-materialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

**Hinweis:**

Weitere Produkte und Farbtöne siehe Standard-Farbtöne Art. 260 / 261 Holzlasur sowie Art. 264 Fassadenlasur.

Weitere Produkte und Farbtöne siehe Standard-Farbtöne Art. 240 Naturharz-Hartöl

Weitere Produkte und Farbtöne siehe Standard-Farbtöne Art. 600 Wachslasur.

Alternativ „deckende“ Behandlung

siehe außen Art. 850 Wetterschutzfarbe

Siehe innen Art. 820 Decklack, Art. 637 Möbelkreidefarbe

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand:

01.08.2022. Aktuelle, rechtsgültige Merkblätter auf der Leinos Homepage.

# Leinos Holzlasur-MIX individuelle Farbtöne

Art. 262 für außen. Art. 263 für innen

						   <b>Farbfächer</b> <b>Holzlasur-MIX</b> Leinos Naturfarben von NATUR aus GÜT
0004 zitrone	0016 mango	0026 rost	0036 lava	0054 minze	1701 teak	
0005 muskat	0017 schilf	0027 jade	0037 treibholz	0056 enzian	1702 palisander	
0006 vanille	0018 pflaume	0028 mais	0038 erde	0057 smaragd	1703 kiefer	
0007 creme	0019 ziegel	0029 laub	0039 rosenquarz	0058 brombeer	1705 mahagoni	
0008 kiwi	0020 asche	0030 schlehe	0040 mandarine ●	0060 moor ●	1707 eiche natur	
0009 lagune	0021 teich	0031 amazonas	0045 apfel ●	0061 kalk	1709 kastanie	
0011 gletscher ●	0022 lachs	0032 delphin	0047 sahara	0062 karamell	1708 ebenholz	1717 buche ■
0012 seerose	0023 tundra	0033 taube	0049 flieder ●	0063 kiesel	1711 walnuss	1718 kirsche ■
0013 linde	0024 azur	0034 magnolie	0051 rauch	0064 marine ■	1712 eiche hell	3028 rot ■
0014 eis	0025 koralle ●	0035 ginster ●	0052 bordeaux	0065 schwedenrot	1714 eiche mittel	2009 verk.orange ■
● innen, da geringer UV-Schutz    ■ UV-empfindlich						
			0053 erdbeer	1700 nussbaum	1716 erle ■	

Unverbindliche Farbdarstellungen. Beachten Sie bitte die Farbabweichungen zum Original.

Farbauftrag variiert je nach Monitor, Grundierung, Holzart, Schliff und Filmstärke. Zunächst Probeaufstrich testen.